

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

義大利 Maflon 公司皮革用撥水、撥油產品目錄

HEXAFOR 系列簡介：

HEXAFOR 氟素聚合物專為織物、皮革、地毯和鞋類等各種材料提供撥水和撥油性能而開發。創造了一個易清潔和防污的表面，且不改變底材的原貌。所有的碳 6 HEXAFOR 氟素聚合物皆不含全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)。

HEXAFOR 系列通用特性：

- ◆極佳撥水、撥油
- ◆高耐洗性
- ◆不沾汙效果
- ◆有效防汙
- ◆耐乾洗
- ◆與不同助劑可相容
(例如:濕潤劑、填料、樹脂等)
- ◆耐磨耗
- ◆材料經處理後並不會改變原貌
- ◆不會分解成 PFOA 和 PFOS
- ◆PFOA 含量低於偵測極限

皮革/織物/鞋材用 HEXAFOR 撥水撥油劑：

產品編號	離子性	化學組成	溶劑	VOC 含量(%)	活性份 (%)	pH	溶解性	一般 開稀	特性
L-109	陰離子	水性 PU 分散液	水	0.1	20	6.5~8.5	水	10~15%	水性氟素聚合物。提供耐用且透明的表面處理，在外衣、鞋類、手套和配飾形成一層防油、水、咖啡、番茄醬、葡萄酒等的保護層。經過處理的表面易於清潔。不需加熱固化處理，
6280	-	油性純甲基 壓克力聚合物	BAC	75	25	-	酯類 酮類 礦油精	5~10%	紡織用防水塗料，尤其適用鞋類。應用於皮革時，可提供非常耐用的撥水撥油處理，並具有高度抗 UV。氣溶膠(aerosol)應用由荷蘭 TNO 依據 OECD 測試指南進行化學品 403 測試。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

6282	-	油性純甲基 壓克力聚合物	DPM + 碳氫溶劑	75	25	-	酯類 酮類 礦油精	5~10%	提供皮革製品有非常耐用的撥 水撥油處理成品，並有高抗 UV。高閃點(>70°C)及低氣味
6284	-	油性純甲基 壓克力聚合物	BAC	75	25	-	酯類 酮類 礦油精	5~10%	提供皮革製品有非常耐用的撥 水撥油處理成品，並有高抗 UV。

HYDROSIN 系列簡介：

HYDROSIN 系列產品可用任何常規方法來應用，確保鞋材、裝備和手套、nappalan 皮革飾面、麂皮、磨砂革(nubuck)和全粒面革具有極佳的防水性。也可用於預塗層和面漆皮革。

HYDROSIN 能夠為各種產品提供防水保護。所有的 HYDROSIN 產品皆不含氟。

HYDROSIN 系列通用特性：

- ◆極佳耐水漬(water spotting)
- ◆材料經處理後並不會改變原貌

- ◆耐磨耗◆
- ◆耐久撥水性

- ◆低固化溫度

皮革用 HYDROSIN 無氟撥水劑：

產品編號	離子性	化學組成	溶劑	VOC 含量(%)	活性份 (%)	pH	溶解性	一般 開稀	特性
L-1009	陰離子	PU	水	-	19~21	7~10	水	10~20%	提供皮革飾面有持久透明的疏水處理。
L-1010	陽離子	改質矽利康 聚合物	水 二乙二醇 單丁醚	10	15~17	3.5~5.5	水	10~25%	提供皮革飾面有耐用和透明的處理， 改善柔軟手感和質地。處理後的表 面有優異撥水和防雨效果。
L-1011	-	改質矽利康 聚合物	乙基己醇	80	19~21	-	IPA	10~20%	提供皮革製品有極佳撥水處理和高抗 UV。