

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

酚醛改性芳香族樹脂 NOVARES MP 50

規格：

軟化點	：45~55°C
色相(Gardner, 50%溶在甲苯)	：最大 1
OH%	：7.9~8.5%
游離酚醛	：最大 20 ppm

特性：

1. NOVARES MP 50 是一種酚醛聚合物，其結構與酚醛樹脂相似，但不含甲
醛，作為酚醛之間的連接劑。
2. 與酚醛樹脂相比，NOVARES MP 50 是一種分子量較低的聚合物，因此
軟化點為 45~55°C。
3. NOVARES MP 50 類似於酚醛樹脂，可在高溫下與環氧樹脂、芳香族
異氰酸酯和 HMMM 的胺基架橋。
4. NOVARES MP 50 具有比酚醛樹脂更高的介電常數及更佳的热穩定性。
5. 由於 NOVARES MP 50 含有像 NOVOLAC 系列酚醛樹脂相同的酚醛
羥基，因此它可以像 NOVOLAC 系列一樣反應。

應用：

1. 黏著劑和填縫膠：水性膠、油性膠。
2. 油漆、光油、塗料和填縫劑：地板漆、鑄造樹脂、填封化合物、防護漆。

儲存：

密封原裝儲放於陰涼乾燥，溫度 5~30°C 的環境。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一
種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。