

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

辛酸鉀催乾劑 Potassium Octanoate

規格：

	K 10%	K 15%
外觀	黃色液體	黃色液體
色相(Gardner)	≤ 2	≤ 2
金屬含量	$10 \pm 0.5\%$	$15 \pm 1.0\%$
非揮發份	$56 \pm 2\%$	$78 \pm 2\%$
黏度(25°C)	$\leq 900\text{cP}$	$\leq 2500\text{cP}$
密度	$0.97 \pm 0.02\text{g/cm}^3$	$1.03 \pm 0.02\text{g/cm}^3$
閃火點	$29 \pm 2^\circ\text{C}$	$29 \pm 2^\circ\text{C}$
水溶性	可混溶	可混溶

特性/應用：

辛酸鉀催乾劑是一系列的鉀金屬皂，可作為鈷的共促進劑，應用於不飽和聚酯樹脂。

包裝：

K 10%：18kg/罐、55kg/桶、180kg/桶。

K 15%：18kg/罐、60kg/桶、180kg/桶。

儲存：

避免本品與氧化劑及過氧化物接觸。密封原裝桶建議儲放於 $\leq 25^\circ\text{C}$ 環境。若儲放適當且維持密封，則保質期為數月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。