

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## EVA 用水性聚烯烴鞋膠 ARROWBASE AA-1423

### 特性：

AA-1423 是一支聚烯烴樹脂的水性分散液，具有下列特性：

- 配製成鞋膠可改善對鞋材的黏著性。
- 可配製成完全水性的黏膠。
- 即使無 primer 預處理，仍有極佳密著。
- 對 EVA 有極佳黏著性。

### EVA/EVA 黏著測試：

1. 預處理：無
2. 黏著層：將 AA-1423 以  $30\text{g/m}^2$  (乾重) 塗佈於 EVA
3. 乾燥：烘烤  $60^\circ\text{C}$  或  $100^\circ\text{C}\times 10$  分鐘
4. 貼黏及捲曲：從烘箱中取出，立即與無塗佈的 EVA 貼黏(用手指輕輕捲起，以泡沫不被壓碎為限)。
5. 評估方法：將 EVA 樣板切割成 20mm 寬度，然後用拉伸測試儀以  $50\text{mm/min}$  的速度進行剝離，測試剝離強度數據。
6. 測試結果：

| 項目      | EVA/EVA 剝離強度(N/20mm)  |                        |
|---------|-----------------------|------------------------|
|         | $60^\circ\text{C}$ 貼黏 | $100^\circ\text{C}$ 貼黏 |
| AA-1423 | 8                     | 15                     |
| 傳統 SB   | 5                     | 17                     |

→與傳統配方相比，AA-1423/烘烤  $60^\circ\text{C}$  有較優異的黏著性。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。