

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

醇溶型聚醯胺樹脂

規格：

	DT610	DT610H	DT610A	DT626A	DT6245
CAS NO	: 63428-84-2				
外觀	: 淡黃色顆粒狀或粉碎的固體				
溶解黏度(mPa. s, 25℃)	60~100	100~150	80~150	100~200	100~200
軟化點(℃)	100~120	100~120	100~120	185~205	140~160
凍點(℃)	0~3	0~3	0~-5	/	/
顏色(#)	7max	7max	7max	12max	7max
酸值(mg KOH/g)	5max	5max	5max	15max	6max
胺值(mg KOH/g)	4max	4max	5max	15max	6max
耐高溫(℃)	/	/	/	>185	150~180

特性：

醇溶型聚醯胺樹脂具有優良的醇溶性，與硝化纖維素有良好的相容性，優越的抗凍性、抗水性、抗膠凝性、高光澤度、良好的流動性和顏料潤濕性，對基材有良好的附著力。

應用：

適用於高速柔性塑料印刷油墨、柔版印刷油墨、抗靜電油墨、密封塗料、珠光漆等。

儲存：

存放於 5~35℃室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在保質期後經重新檢測合格，可以繼續使用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。