

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

純單體樹脂 NOVARES PURE 85AS、100

規格：

	PURE 85AS	PURE 100
化學組成	不飽和芳香族碳氫化合物聚合而成的純單體樹脂	
軟化點	：80~90°C	：95~105°C
色相(Gardner/50%甲苯溶液)	：≤1	：≤1
密度(20°C)	：	：1.04~1.08g/mL

應用：


1.NOVARES PURE 85AS 適用於以下：

- 膠黏劑和填縫劑：包裝膠、感壓膠、接觸膠、水性膠。
- 塗料、光油。
- 橡膠工業：加工助劑。

2.NOVARES PURE 100 適用於以下：

- 膠黏劑和填縫劑：熱熔膠、接觸膠、油性膠、感壓膠。
- 塗料、光油。
- 橡膠工業：輪箍鞋底。

PURE 85AS(=TM 85AS)在不同溫度下的黏度：



包裝：

25kg/包。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第二版 2024.06）