

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

食品紙包材用壓克力乳液 SEIKOAT RE-2194

規格：

固含量	: 36.0~40.0%
黏度(25°C)	: 200~1200 mPas
pH 值	: 7.0~9.0
理論酸價	: 33 mg KOH/g
理論玻璃轉化溫度(Tg)	: 2°C
最低成膜溫度	: <5°C
離子性	: 陰離子
溶解性	: 可與水以任意比例混合


特性及應用：

SEIKOAT RE-2194 是一支可代替 PE 塑膠覆膜的食品紙容器用壓克力乳液(不含苯乙烯)，塗佈後可提供熱封黏接性，具有下列特性：

- 極佳的熱封性能，可在低溫(90°C 或更高)條件下進行熱封。
- 保持熱封性的同時可表現出良好的耐黏連性。
- 符合 FDA 21CFR §176.170 及 176.180。
- 符合日本食品衛生 Act PL 的”酸性食品、油脂及脂肪性食品、乳及乳製品、酒類、其他食品”，最高溫度為>100°C，合成樹脂分類為聚酯、聚醯胺等。

熱封測試：

- 底材：牛皮紙，BW50g/m²
- 塗佈方式：單側線棒
- 乾燥條件：80°C×30 秒
- 熱封條件：1kgf/cm²×0.5 秒
- 剝離速度：300mm/分鐘



包裝： 18kg/罐、200kg/桶、1000kg/桶。

儲存： 密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、5~35°C 環境，保質期 6 個月。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2023.12)