

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

Lamberti 塗料用 DECOSPHAERA 系列 PU 絨毛粉

型號	透明 TR	白色 WHITE	深黑色 DEEP BLACK	大黃色 YELLOW PERMANENT	藍色 BLUE	大紅色 RED PERMANENT
	粒徑 (D50, μ m)	粒徑 (D50, μ m)	粒徑 (D50, μ m)	粒徑 (D50, μ m)	粒徑 (D50, μ m)	粒徑 (D50, μ m)
15 F	11~15	12~18	12~18	12~18	12~18	15~22
30 F	22~30	23~35	25~35	無供貨	無供貨	無供貨
50-250	40~70	46~65	無供貨	無供貨	無供貨	無供貨

透明 TR 系列

型號	粒徑 (D50, μ m)	類型	特性
3 EF	3~4	PE	柔軟超細小粒徑，用於柔軟觸感，耐拋光。
8-20	5~8	PE	柔軟細小粒徑，用於柔軟觸感，耐拋光。
15 F	11~15	PE	柔軟中等粒徑，用於柔軟觸感，耐拋光，織紋細膩。
30 F	22~30	PE	柔軟粗粒徑，用於柔軟觸感，耐拋光，織紋效果。
90 F	45~50	PE	柔軟粗粒徑，用於柔軟觸感， 耐拋光 ，織紋效果。可以用 TR 50-250 代替。
8-20 HT	5~8	改性 PE	特殊改性， 用於高耐熱（室內汽車） 。
8 PC	5~8	PC	非常堅硬 細小粒徑，高消光效果，耐刮傷及耐拋光。
15 PC	11~15	PC	非常硬中等粒徑，高消光效率和刮痕和拋光。
8 TR Bio	5~8	PE	細小粒徑，柔軟， 可再生含量大於 50% 。
40 SC	25~35	PE	柔軟粗粒徑，用於柔軟觸感，耐拋光，織紋效果。
7 SC	5~7	PE	柔軟細小粒徑，用於柔軟觸感，耐拋光。
F-AV	5~8	PE	柔軟細小粒徑，用於柔軟觸感，耐拋光。

- 選擇合適粒徑的 PU 絨毛粉，可以創造出多種裝飾豪華效果。用於室內牆面塗料、遊艇、木器和塑膠塗料，並且可以混合產生獨特的觸感效果和優異的性能。
- TR 90 F 可用 TR 50-250 代替，用於牆壁藝術漆。
- TR F-AV 與 TR 8-20 相似。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30℃ 的環境，保質期自生產日起 12 個月。