

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

英國 Aquaspersions 公司 Aquarez 系列 PVB 乳液目錄

產品編號	固成份(%)	有效份(%)	粒徑(μm)	PVB：塑化劑	塑化劑種類	特性	應用
Aquarez PVB 507	50	46	-	7：3	蓖麻油	優異抗張強度,室溫乾燥提供透明韌性薄膜	保護塗料,可剝漆,織物用載體
Aquarez PVB 508	46	43	< 4	2：1	蓖麻油	優異抗張強度,室溫乾燥提供透明韌性薄膜 耐熱,耐 UV	保護塗料,可剝漆,織物用載體
Aquarez PVB 519	47	43	< 4	7：3	蓖麻油	室溫乾燥提供優異抗張強度, 耐水性的透明薄膜	保護塗料,可剝漆,織物用載體
Aquarez PVB 605	50	46	< 4	7：3	蓖麻油酸丁酯	室溫乾燥有撓曲性及柔軟性結合良好抗張強度及透明性, 耐熱耐 UV	保護塗料,可剝漆,織物用載體
Aquarez PVB 610	51.5	46.5	-	9：1	蓖麻油酸丁酯	>60℃乾燥 提供優異抗張強度, 硬質韌性透明薄膜,耐熱,耐 UV	保護塗料,可剝漆,織物用載體
Aquarez PVB 701	46~48	-	< 2	7：3	蓖麻油	室溫乾燥提供優異抗張強度, 極佳耐水性的透明薄膜	保護塗料,可剝漆, 長時間暴露於水.高濕度 織物用載體
Aquarez PVB 520 (舊編 DP415-185)	46	43	< 3	2：1	蓖麻油	室溫乾燥提供優異抗張強度, 硬質的透明薄膜	保護性塗料,可剝漆,織物用載體
Aquarez PVB R540 (舊編 DP415-268)	47	44.5	< 3	7：3	蓖麻油	再生 PVB 乳液 室溫乾燥提供優異抗張強度, 硬質的透明薄膜	保護性塗料,可剝漆,織物用載體
Aquarez PVB DP415-247	46~48	-	< 3	7：3	蓖麻油	室溫乾燥提供優異抗張強度, 硬質的透明薄膜	保護性塗料,可剝漆,織物用載體
Aquarez PVB DP548-47XL	36	30.1	2.5	不含可塑劑		耐水,耐熱,耐溶劑,高耐刮,含有封閉型硬化劑可單獨使用	金屬打底(DTM),烤漆,金屬線及罐頭塗料
Aquarez PVB DP596-36	45.5	42	< 4	-	3GO	再生 PVB 乳液 室溫乾燥提供優異抗張強度, 硬質的透明薄膜	保護性塗料,可剝漆,地板~織物用載體

[註]：此系列 PVB 乳液含有 OH 官能基，可搭配封閉型 NCO 架橋劑或美耐敏架橋劑於高溫烘烤使用。