

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

食品包材塗料用抗回黏劑 SEIKOAT VE-2581

規格：

固含量	: 37.0~43.0%
黏度(25°C)	: 100~1200 mPas
pH 值	: 7.5~9.5
離子性	: 陰離子

特性：

1. SEIKOAT VE-2581 是一支不含苯乙烯的壓克力乳液，作為食品包材塗料用抗回黏劑，與 SEIKOAT 系列塗料助劑併用時可提供抗回黏性但不影響其他物性。
2. 符合 FDA 21CFR §176.170(塗佈乾重受限)及 176.180。
3. 符合美國 TSCA、加拿大 DSL、澳洲 AIIC、中國 IECSC、台灣 TCSI。
4. 符合日本食品衛生 Act PL 的”酸性食品、油脂及脂肪性食品、乳及乳製品、酒類、其他食品”，最高溫度為>100°C，合成樹脂分類為聚酯、聚醯胺等。

應用：

1. 適用於塗料混合液配方，可與 SEIKOAT 系列塗層劑以任意比例混合。
2. 建議參考配方：VE-2496 / VE-2581 = 60 / 40、TE-2316 / VE-2581 = 90 / 10

塗膜物性：

- 塗佈方式：線棒(單側)
- 乾燥條件：80°C×30 秒
- 塗佈乾重：10gsm
- 熱封條件：2kgf/cm²×2 秒，單面加熱

物性測試	底材	VE-2496 / VE-2581 = 60 / 40	VE-2496
Kit Test	紙杯原紙 BW 230gsm	No. 10	No. 10
20°C 吸水度 Cobb1800		6 gsm	5 gsm
90°C 吸水度 Cobb1800		9 gsm	8 gsm
撥水度		8R	8R
熱封初始溫度(單面加熱)		150°C	150°C
抗回黏性		佳	差

包裝：

18kg/罐、200kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、5~35°C 環境，保質期 6 個月。長期儲存的黏度會隨著 pH 值的降低而降低。避免與酸性物質或陽離子樹脂混合。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。