## 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 義大利 ALICHEM 水性蠟液產品資訊

品名	蠟種類	熔點	有效份	平均粒徑		應用
- 山石			(%)	$(D_{50}/\mu m)$		
W-P30	馬林酸接枝	立即 15000	40±2		耐磨性、抗回黏性、 <b>脫模</b> 、耐刮傷、止滑、	水墨、塗料、上光油(OPV)、
W-P30	PP 蠟	滴點 152℃	40±2	-	對光澤有最小影響	紙張、木器、金屬、地床拋光
W-SR18	HDPE 乳液	125~135°C	40±2	< 0.1	高耐刮傷、耐摩擦、抗回黏性,比 W-SR56 便宜。	油墨、塗料
W-SR21	氧化聚乙烯蠟	135°C	36	-	改善耐刮傷、耐磨、表面硬度。	光油、塗料、墨水
W-SR28	蠟乳液	125°C	42	-	改善耐磨性、耐摩擦、耐磨耗、抗回黏和滑度。	墨水、上光油(OPV)、清漆、
					符合 FDA。	皮革塗料、織物應用、離型劑
W CD26	ODE SUL		20. 1		滑爽、耐摩擦、耐刮傷 <b>,增進效果顏料(鋁銀漿)</b>	銀漿漆、塗料、水墨、上光油
W-SR36	OPE 乳液		30±1	-	的定向性且可減少儲存及加工時的沉降,相容性佳	(OPV)
W-SR41	HDPE 乳液	125~135°C	35±2	< 0.1	高耐刮傷、耐摩擦、抗回黏性。	皮革
W-SR51	石蠟乳液		46±2	-	耐水性、耐水氣、耐汙、滑爽、手感。	油墨、塗料、上光油(OPV)
W-SR56	HDPE 乳液	125~135°C	40±2	< 0.1	<b>高耐刮傷</b> 、耐摩擦、抗回黏性。	油墨、塗料
W-SR57	HDPE/石蠟乳液		35±2	-	高耐刮傷、耐摩擦、滑爽、抗回黏性。	油墨、塗料、皮革
W-SR60	改性石蠟乳液		40	-	滑爽、耐摩擦。	油墨、塗料
W-SR62	壓克力/蠟乳液		24±1	-	提升撥水性帶有耐摩擦及抗刮損性。	油墨、塗料
W-SR72	棕櫚蠟乳液		32±2	-	沸點 101~103℃。非離子乳液。改善滑度、光澤、	<b>抛光劑、離型劑</b>
					耐磨、耐刮傷和抗回黏。	
W-SR83	石蠟乳液		60±2	-	改善耐水性、耐濕氣、耐擦傷。滑爽、平滑手感。	油墨、塗料、紙塗料、上光油
						(OPV)、地板抛光
W-SR84	改性石蠟乳液		50±2	-	<b>改善耐水性、耐濕氣、</b> 耐擦傷、再塗性、平滑感	水性墨水、塗料、上光油(OPV)
W-SR85	合成蠟乳液	98°C	35±2	0.4	再塗性、耐汙、滑爽、消光、耐水、耐水氣。	油墨、塗料

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務) 第1頁, 共2頁(第六版 2024.02)

## 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

品名	蠟種類	熔點	有效份 (%)	平均粒徑 (D <sub>50</sub> /µm)	特性	應用
W-SNF	棕櫚蠟乳液		24±1	0.5	透明性、滑爽、用於拋光、離型劑。	油墨、塗料、皮革
W-B3705	合成蠟分散液	105°C	55±5.0	6~8	耐刮損、平滑手感、 <b>啞光</b> 、滑爽、 <b>耐水、耐濕氣</b>	油墨、塗料、上光油(OPV)
W-1438	HDPE 分散液	125°C	50	9~11	耐刮傷、抗回黏性、改善滑度、對光澤有最低影響	塗料、油墨、皮革
W-1503	氧化 HDPE 分散液	130°C	50±3.0	5	耐刮損性,滑爽、抗回黏性,對光澤影響小。	油墨、塗料、皮革、上光油
W-MT25K	蒙大拿蠟	79~85°C	25	<0.5	帶有多功能醇類, <b>良好抗回黏性、滑爽性、有保護性及離型性、</b> 流平性佳、 <b>拋光應用。</b>	
W-NPT60	PTFE 蠟乳液	320°C	60±2	0.2~0.25	不回黏、潤滑、耐壓捐、改善壓擦係數。	油墨、塗料、罐頭塗料、 脱模料
W-PF60	石蠟乳液	56~60°C	60	1.0		印刷油墨、塗料、照護產品、 拋光油
W-PF65	石蠟乳液	56~60°C	50	1.0	規則、撓曲性、無孔隙的表面以及良好耐水性。	纖維底材(牛皮紙袋)防水劑

## 柔軟、啞光 PUD—SoftPec 系列:

品名	有效份(%)	黏度(mPa.s)	PU 種類	特性	應用
WS7	32	600~1000	脂肪族聚醚	低光澤、柔軟感。	塑膠漆、木器漆、單獨用或與 PUD、壓克力與並用
WS8	40	500~1000		柔軟觸感,啞光(光澤<5)不沾黏。	撓曲性包裝材料:BOPE、BOPP、上光油、木器漆
WS9	32	500~1000		低光澤,不含二氧化矽消光劑,柔軟感。	塑膠漆、木器漆、單獨用或與 PUD、壓克力並用

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。