

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

Lamberti(寧柏迪)水性、油性蠟漿資訊

水性蠟漿：

品名	蠟之種類	固成份 (%)	熔點 (°C)	特性	極性	相當品
630	Paraff-PE 改性	40	60~110	撥水、平滑、防貼合、 抗刮、抗污染	陰離子	Aquacer 533 (用 H606F 更有效)
AG 22/35	混合氧化 PE/Paraffin 蠟	35	50~105	撥水、抗回黏、爽滑	非離子	-
AG 23		27		撥水、抗回黏、爽滑	非離子	-
C 150-W	混和蠟	35	50~130	抗刮傷、滑度、防貼合	非離子	-
H 02	低分子乙烯蠟	34	105	平滑手感、抗污染 對銀漿有定位排列效果	非離子	Aquacer 503
H 05B	高密度 PE 蠟	35	130	膜硬、抗回黏、耐刮傷、 防沾塵、防沉性	非離子	Aquacer 552
H 05CW		35.5				
H 18	高分子 PP 蠟/ 馬林酸酐	35	153	止滑、紙板塗料	非離子	
H 19F	巴西蠟	25	85	抗回黏、平滑、高光、 拋光、抗刮損	非離子	Aquacer 510
H 20	高密度 PE 蠟	30	80	薄膜硬度、平滑	非離子	-
BIO H 30F	巴西蠟	30	85	抗回黏、平滑、高光、 拋光、抗刮損	非離子	-
H 606F	PE&結晶蠟	35.5	80	疏水、抗貼黏、滑爽；非常 適合水性 UV；不影響光澤	非離子	Aquacer 531/537 539、Waxmul 110
H 350	聚烯烴蠟 (PE/PP)	38.5	120~140	增硬、抗刮傷、平滑、 抗污染、消光佳	非離子	Aquacer 208
SUPERSLIP H	混合多種蠟	26	-	膜硬、抗刮、平滑	陰離子	Aquacer 535/537

ADIWAX 是一系列乳化蠟，適用於一般的水性系統，改善塗膜性質，例如抗回黏、耐刮傷性、耐水性等等。ADIWAX 系列可在任何生產過程添加、在正常攪拌下，可完全混合均勻，一般添加 2~8%。

品名	應用/特性
630	加 4% 到 1K 或 2K 水性塗料，有很高耐刮傷性滑度及耐磨擦。相當於 BYK AQUACER 533。
AG 22/35、AG 23	混合蠟，兼具耐刮和撥水特性
C 150-W	形成亮麗塗膜，有高抗刮傷性及粉塵 pick-up。用於水性塗料、工業木器漆、透明性及有顏色的室內木地板漆。
H 02	有很好的爽滑觸感及輕微消光效果，用於皮革及木器漆。相當於 BYK AQUACER 503。
H 05B H 05CW	高熔點 PE 蠟、高光澤、高硬度、抗回黏、耐刮傷。相當於 BYK AQUACER 522。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

品名	應用/特性
H 606F	可用於水性油墨、木器噴塗、皮革塗飾，給予超級疏水阻力、抗貼黏性和滑爽。非常適用在 UV 應用，照光後不會變白。
H 19F(25%) BIO H 30F(30%)	巴西蠟應用於拋光。相當於 BYK AQUACER 510。
H 350	特別適用於耐刮傷、增硬度、高消光作用。相當於 BYK AQUACER 208。
SUPERSLIP H	可改善抗刮傷和平滑。相當於 BYK AQUACER 537/535。

油性蠟漿：

品名	蠟的種類	固成份 (%)	熔點 (°C)	特性	溶劑	相等品
DSP 28	高分子 PE 蠟	14	-	消光、硬度手感	二甲苯/BAC	CERAMAT 151
DSP 100	高分子 PE 蠟	14	105	消光、手感、sticky	BAC (無芳香族溶劑)	-
DSP 120X	高密度 PE 蠟	16.5	-	手感、消光、耐刮傷	-	CERAMAT 258
DSP 220	天然蠟/ 合成蠟混合	22	-	木器面漆保護	非芳香族 碳氫溶劑	-
DSP 1596	PE 蠟	9.5	90	鋁銀漿定向排列、珍珠膏/平光粉極佳防沉	二甲苯	CERAFK 106
Aditix M60	PE 蠟	25	100	防垂流、防沉降	二甲苯	Rheox MPA60