

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性鋁酸鋁附著力促進劑 Chartwell B-515.71WM

規格:

外觀	: 清澈液體
色相	: 淡黃色
金屬含量 (%)	: 7.3 ~ 7.9
有機物含量	: 10.6 ~ 11.4
密度	: 1.2 g/ml
PH 值(2%溶液)	: 6.5
活性物含量(重量%)	: 26.4
溶劑	: 水(無 VOC)
有機官能團	: 無
中和劑	: NaOH

特性:

Chartwell B-515.71WM 是一種預中和的穩定金屬化合物，以水溶液的形式供貨。

應用:

1. 黏結劑: 推薦用於大多數丙烯酸或類似乳膠的黏結劑體系和水性環氧/聚氨酯黏結劑體系，提高在金屬、混凝土、彈性體、陶瓷和塑膠(不包括未預處理 PP/PE)表面的附著力，提高 T 型剝離強度，改善耐潮濕性、耐熱性和耐腐蝕性。
2. 塗料及油墨: 推薦用於 PH 值為 7-11 的所有水性塗料體系，如丙烯酸/苯丙乳液體系和水性醇酸、環氧、聚氨酯及其它樹脂分散體體系。
 - 提高在所有金屬表面的附著力、改善耐鹽霧性、減少劃痕處的漆膜蠕變、減少起泡。
 - 提高在塑膠薄膜表面的附著力，如預處理 PP/PE 薄膜和 mylar 薄膜 (PET)
 - 提高在多種塑膠、混凝土、橡膠、木材和陶瓷表面的附著力。

添加方法及用量:

塗料/油墨/黏結劑(水性): 與 PH 值為 7-11 的體系完全相容。可直接添加，許多情況下也可後添加。

對攪拌無特別要求，也無需預稀釋。

推薦用量: 樹脂固體份、有機顏料和防腐蝕顏料總重量的 0.35-1.4%。

包裝: 25Kg、200Kg。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在保質期後經重新檢測合格，可以繼續使用。

注意: 此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。