

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

義大利 Alichem 公司粉末塗料用織紋/脫氣/消光/抗刮傷蠟粉資訊

產品編號	化學組成	外觀	初熔點(°C)	平均粒徑(μm)	特性
AliTex P-1455	PTFE/PE	微粉蠟	118	20	織紋、緞光、抗刮損
AliTex P-1527	PTFE/PE	微粉蠟	118	20	織紋、緞光、抗刮損
AliTex P-1568	PTFE/PE	微粉蠟	125	20	織紋、緞光、耐擦傷性、防滴、耐磨損
AliTex P-1579	PTFE/PE	微粉蠟	108	20	織紋、緞光、耐擦傷性、價格較低
AliTex P-1580	PTFE/PE	微粉蠟	99	20	織紋、緞光、抗刮損、低溫流動性
AliTex P-1593	PTFE/PE	微粉蠟	125	20	織紋、緞光、耐汙性、FDA 175.108/.300
AliTex P75	PTFE/PE	微粉蠟	118	20	織紋、緞光、耐擦傷性、高 PTFE 含量
PowderPec AM20	純 PTFE	微粉蠟	330	18±2	織紋、防滴、耐磨損、FDA 175.300
PowderPec B2501	純 PTFE	微粉蠟	325	5	增強的耐刮擦性
PowderPec T1	氟素改質 PE 蠟	微粉蠟	104	5	耐刮擦性、耐磨性
PowderPec T7H	氟素改質 PE 蠟	微粉蠟	125	6	耐擦傷性、耐刮擦性、耐摩擦性
PowderPec T25H	氟素改質 PE 蠟	微粉蠟	125	6	極佳耐擦傷性、耐刮擦性、耐摩擦性
PowderPec P-1385	聚醯胺蠟混合物	微粉蠟	140	6.5	脫氣、耐刮擦性、光澤控制
PowderPec P-1497	聚醯胺蠟(PA 蠟)	微粉蠟	148	6	脫氣、降低摩擦係數
PowderPec P-1598	聚醯胺蠟混合物	微粉蠟	140	7	脫氣、耐刮擦性、抗回黏
PowderPec PR-145K	聚醯胺蠟	白色顆粒	144	-	脫氣、降低摩擦係數
PowderPec B3705	合成蠟	微粉蠟	102	5	滑爽、耐擦傷性、耐刮擦性
PowderPec B3815	合成蠟	微粉蠟	108	6.5	消光效果、耐擦傷性、耐刮擦性
PowderPec PL36	PP 蠟混合物	微粉蠟	145	7	消光效果、脫氣、耐擦傷性、耐刮擦性
PowderPec MTD32	PP 蠟	微粉蠟	160	8	消光效果、止滑、耐刮擦性
PowderPec P59	PE 蠟	白色顆粒	105~120	-	滑爽、耐磨性