

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

紙張噴墨墨水用定影劑DK-6810

規格:

外觀	: 淡黃色液體
固含量	: 54~56%
黏度(25°C)	: 10~50mPa.S
pH 值	: 3.0~6.0
比重(25°C)	: 1.12~1.16 g/cm ³
離子性	: 陽離子

特性:

- 1.DK-6810 是一種高陽離子改性多胺樹脂，可賦予紙張表面出色的噴墨記錄能力，具有下列特點：
 - 提高耐水性。
 - 提高顏料墨水的印字濃度。
 - 減少滲墨和羽化。
- 2.DK-6810 為陽離子型，與其他化學品一起使用時請注意其相容性，以免混合時產生絮凝物，影響使用效果。

應用:

- 1.用於紙張及薄膜。
- 2.將 DK-6810 添加到由氧化澱粉和/或 PVA 組成的塗佈液中，然後塗佈到紙上。
- 3.應用於商業用紙(例如：帳單和 DM 紙)的參考配方：

澱粉和/或 PVA	5 ~12%
DK-6804	3 ~10%
表面施膠劑	<0.5%

DK 系列產品的標準塗佈量為 0.2~1.0g/m² (固含量)。以 0.5g/m² 為基準對塗佈量進行調整後使用。

包裝:

220kg/桶、20kg/桶。

儲存:

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~25°C 環境，避免陽光直射，保質期為 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。