

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

建材用疏水劑 LIGASTAR CA 860

規格：

金屬含量	: 6.4~7.1%
灰份	: 9.1~9.7%
濕氣含量	: <3.0%
游離脂肪酸含量	: <0.8%
篩分分析 >71 μ m	: <1.0%
嵩密度	: 240~340 g/L

特性：

LIGASTAR CA 860 是一支以飽和脂肪酸為基礎的金屬皂標準級產品，提供礦物灰泥有非常好撥水性，也提供優異自由流動性和添加量等特性。建議添加量為 0.3~0.5%。

應用：

若在礦物石膏中添加 0.3% LIGASTAR CA 860，具有下列性能：

空隙率(DIN EN ISO 1015-7)	: 24.0%
流動鋪散(DIN EN ISO 1015-3)	: 170 mm
嵩密度(DIN EN ISO 1015-6)	: 1.5432 g/cm ³
吸水係數(DIN EN 1062-3)	: 0.28 kg/(m ² h ^{0.5})
吸水率(DIN EN 1062-3)	: 0.53 kg/(m ² h ²⁴)

儲存：

密封原包裝儲放於陰涼乾燥處，保值期自生產日起至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。