

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性固體丙烯酸樹脂

規格：

	WS8675	WS867	WS8678	WS8690
外觀	：透明固體			
固含量(%)	99min	99min	99min	99min
酸值(mg KOH/g)	210~240	200~230	200~230	/
軟化點(°C)	145~165	145~165	155~175	145~165
平均分子量	5000~7000	12000~13500	7000~9000	16500~17500
玻璃化溫度(Tg, °C)	103	102	85	102

特性：

1. 優異的光澤度。
2. 抗磨蝕性。
3. 良好的可溶性。
4. 透明度高。
5. 良好的印刷性。
6. 良好的透光性。

應用：

水性丙烯酸固體樹脂特別適用於生產水性印刷油墨，套印清漆和合成乳劑。

溶解方式：

原料	WS867 / WS8678	WS8690	WS8675
固體樹脂	30.0	30.0	40.0
氨水(濃度 25%以上)	8.5	9.5	11.0
純水	61.0	60.0	48.5
消泡劑 Tego 3062	0.5	0.5	0.5
合計	100.0	100.0	100.0
1. pH 值：8.5。			
2. 氨水可用 DMEA, AMP-90 或 AMP-96(低氣味)來代替。			
3. 建議溶解溫度：70°C。			

包裝：

25kg/袋，600kg/板。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在保質期後經重新檢測合格，可以繼續使用。原包裝下 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術),1382-5211745(業務) T&C

第1頁，共1頁 (第二版 2023.05)