

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## Alberdingk 公司建築結構應用產品目錄資訊

### 建築應用產品目錄:

產品	瓷磚膠	難附著底材底塗	瓷磚填縫劑	2K 防水膜	自流平砂漿	水泥改性	微水泥	養護膜封閉劑	屋頂防水	抹灰層	密封膠	ETICS 黏著劑
AC 2008										×		
AC 2025			×									
AC 2403								×				
AC 75241											×	
AC 75275											×	
AS 2040				×	×	×			×		×	
AS 2065					×	×	×					
AS 2110 VP	×	×					×	×		×		×
AS 2120 VP	×	×								×		×
AS 6900										×	×	
CUR 2021VP										×		
H 595								×				
H 735								×				
SC 4450		×								×		
SC 48										×	×	
U 228 VP										×		
U 400 N										×		
U 6154 VP										×		
U 7800			×									
U 9900			×									

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 地坪與屋頂塗料目錄:

產品	屋頂瓦塗料	1K地坪漆	2K地坪漆 ／工業地坪	2K 100% 裝飾／舒適地坪 (脂肪族)	2K 100% 工業地坪 (芳香族)	2K 100% 工業地坪 (脂肪族)	2K 100% 舒適地坪(芳香族硬化)	2K 100% 運動場防水層(芳香族硬化)	3K PU水泥地坪	2K 100% 石地氈(脂肪族)
AC 2714		×								
AC 27401			×							
AC 3660		×								
AC 3687 VP		×								
AC 3699			×							
Albodur 1054				×						
Albodur 901								×		
Albodur 903								×		
Albodur 906								×		
Albodur 912							×			
Albodur 917					×					×
Albodur 921					×					
Albodur 923					×					
Albodur 957					×	×				×
Albodur 3003 VP									×	
SC 48	×									

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 1. 磁磚黏膠用分散體

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFPT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2110 VP	49–51	1000–2000	6.8–7.2	3	10	Silane 改質苯乙烯壓克力分散體，無氮配方
AS 2120 VP	49–51	500–2000	7.0–8.0	17	20	Silane 改質苯乙烯壓克力分散體，硬度高於 AS 2110，具優異耐水性 (以氨中和)

## 2. 磁磚&困難底材用底塗分散液

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFPT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2110 VP	49–51	1000–2000	6.8–7.2	3	10	Silane 改質苯乙烯壓克力分散體，無氮配方
AS 2120 VP	49–51	500–2000	7.0–8.0	17	20	Silane 改質苯乙烯壓克力分散體，氨中和、耐水性佳
SC 4450	49–51	500–5000	7.5–8.5	18	25	經濟型含氮苯乙烯壓克力分散體

## 3. 聚氨酯分散體型磁磚填縫劑

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFPT(°C)	Tg [°C]	特色
U 9900	39–41	20–200	7.5–9.0	50	n/a	超硬型聚氨酯分散體，具優異耐化學性
U 7800	39–41	20–300	7.5–8.5	0	n/a	中硬型自交聯聚氨酯分散體，兼具柔韌性與耐化學性
AC 2025	48–50	500–4000	8.0–9.0	0	n/a	多相型自交聯壓克力分散體，MFPT 與硬度平衡佳

## 4. 2K 水泥防水薄膜

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFPT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2040	56–58	1500–4500	7.0–9.0	0	-8	無氮苯乙烯壓克力分散體，高柔韌性與優異耐水性

## 5. 2K 自流平

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFPT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2065	46–48	20–200	7.0–9.0	27	33	穩定性高、硬質苯乙烯壓克力，施工性與耐化性佳
AS 2040	56–58	1500–4500	7.0–9.0	0	-8	高柔韌性、耐水性佳，無氮型

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 6. 水泥改質劑

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2110 VP	49–51	1000–2000	6.8–7.2	3	10	Silane 改質苯乙烯壓克力分散體，無氮配方
AS 2040	56–58	1500–4500	7.0–9.0	0	-8	無氮型，高柔韌性與耐水性
AS 2065	46–48	20–200	7.0–9.0	27	33	高穩定性硬質分散體，抗化學性佳

## 7. MicroCement 適用分散體

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2120 VP	49–51	500–2000	7.0–8.0	17	20	Silane 改質苯乙烯壓克力，硬版 AS 2110，具優異耐水性（無氮）
AS 2065	46–48	20–200	7.0–9.0	27	33	穩定性高，硬質型苯乙烯壓克力，具優異施工性與耐化性

## 8. 養護膜與混凝土密封劑

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
H 595	29–31	20–35	7.5–9.0	0	6	極細粒徑 hydrosol，用於混凝土滲透封閉處理
H 735	34–36	20–200	7.0–9.0	0	1	Silane 改質純壓克力 hydrosol，具優異附著力
AC 2403	46–48	20–2000	8.0–9.0	16	N/A	極佳耐水與水氣透過率 (MVTR) 表現，適用於養護膜與封閉層

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 9. 屋頂防水 / 防水塗層

產品編號	固成份%	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2040	56–58	1500–4500	7.0–9.0	0	-8	無氣苯乙烯壓克力，柔 性佳，耐水性極優
AS 2110 VP	49–51	1000–2000	6.8–7.2	3	10	Silane 改質苯乙烯壓克力，無氣型
AS 2120 VP	49–51	500–2000	7.0–8.0	17	20	Silane 改質，AS 2110 更硬版本，耐水性佳，氣中和
CUR 2021 VP	59–61	100–2000	7.5–8.5	0	N/A	蓖麻油/聚醚型 PUD，約 40%生質含量
U 400 N	39–41	20–200	7.0–8.0	0	N/A	聚醚型 PUD，具優異耐水與皂化性
U 228 VP	56–58	200–1000	7.5–9.5	0	N/A	高固含聚醚型 PUD，耐水與耐皂化性佳
U 6154 VP	37–39	20–200	7.5–9.0	13	N/A	中硬度聚碳酸酯型 PUD，耐候性佳

## 10. 牆面批土 / 內外牆粉光塗料

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
SC 4450	49–51	500–5000	7.5–8.5	18	25	經濟型苯乙烯壓克力，含氣
AC 2008	58–60	200–2000	8.0–9.0	0	8	高固含純壓克力，耐候性優異

## 11. 密封劑

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2040	56–58	1500–4500	7.0–9.0	0	-8	無氣苯乙烯壓克力，柔 性佳、耐水性強
AS 6900	48–50	20–2000	7.0–8.0	0	7	無氣型，低成膜溫度，適合低溫施工
SC 48	49–51	3000–5000	7.0–7.5	14	14	無氣型，耐水性極佳，適用於濕氣密封應用

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 12. 外牆外保溫系統用黏著劑(ETICS)

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
AS 2110 VP	49–51	1000–2000	6.8–7.2	3	10	Silane 改質苯乙烯壓克力，無氮配方，施工環境友善
AS 2120 VP	49–51	500–2000	7.0–8.0	17	20	AS 2110 的更硬版本，耐水性更佳，氨基中和

## 13. 屋瓦磁磚 Coating

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
SC 48	49–51	3000–5000	7.0–7.5	14	14	無氮型苯乙烯壓克力，具優異的耐水性與保護性

## 14. 1K 單劑型地坪塗料

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
AC 2714	43–45	30–300	8.0–9.0	50	45	自交聯型壓克力，耐熱輪胎汙染佳
AC 3660	39–41	20–200	8.0–9.0	55	N/A	環氧改性壓克力，高光澤濕潤感，耐熱輪胎
AC 3687 VP	40–42	20–200	7.5–8.5	0	N/A	Silane 改性純壓克力，低 VOC 下仍具熱輪胎耐性

## 15. 2K 雙劑型地坪／工業地坪塗料

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	pH 值	MFFT(°C)	Tg [°C]	特色
AC 27401	37–39	100–1500	7.5–8.5	15	4.7%	高 OH 值，快乾、極高耐化學性，適用 VOC-free
AC 3699	39–41	50–500	7.0–8.0	40	4.4%	高光澤、高耐化學性，適用 2K 地坪或工業地板

## 16. 2K 雙劑型、100% 裝飾性與舒適型地坪 (脂肪族異氰酸酯固化)

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	羥基值 [mg KOH/g]	Shore A	Shore D	特色
Albodur 1054	100	2300–3200	210	80	30	適用透明裝飾性地坪，耐 UV 與高化學性，亦可用於舒適彈性系統

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 17. 2K 雙劑型、100% 工業地坪（芳香族異氰酸酯固化）

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	羥基值 [mg KOH/g]	Shore A	Shore D	特色
Albodur 917	100	2900–3500	170	100	65	萬用型中硬度聚醇， 工業應用適配性佳
Albodur 921	100	500–800	220	95	60	高硬度、優異耐化學性
Albodur 923	100	2300–2900	240	100	80	高硬度、低濕氣敏感性
Albodur 957	100	2300–3300	275	94	74	高硬度， 可支援芳香族與脂肪族反應

## 18. 2K 雙劑型、100% 工業地坪（脂肪族異氰酸酯固化）

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	羥基值 [mg KOH/g]	Shore A	Shore D	特色
Albodur 957	100	2300–3300	275	95	55	可雙用於芳香族與脂肪族固化， 光穩定性佳

## 19. 2K 雙劑型、100% 舒適型地坪（芳香族異氰酸酯固化）

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	羥基值 [mg KOH/g]	Shore A	Shore D	特色
Albodur 912	100	500–800	230	95	45	中硬度、具柔韌性，低黏度， 適合舒適彈性地坪系統

## 20. 2K 雙劑型、100% 運動地坪、薄膜與屋頂塗層（芳香族異氰酸酯固化）

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	羥基值 [mg KOH/g]	Shore A	Shore D	特色
Albodur 901	100	600–800	200	75	15	高彈性應用 (如彈跳防護地面、彈性膜)
Albodur 903	100	500–800	160	65	15	中等彈性需求，兼具施工穩定性
Albodur 906	100	400–600	180	70	20	彈性與耐化學性平衡， 表面具柔韌性

## 21. 3K 三劑型聚氨酯水泥地坪系統

產品編號	固成份(%)	黏度(mPas)	羥基值 [mg KOH/g]	Shore A	Shore D	特色
Albodur 3003 VP	100	250–450	165–185	85	70	可水中自乳化，適用於高耐衝擊、耐化學的 3K 水泥地坪

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第7頁，共7頁 (第四版 2025.06)