

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

辛酸銅催乾劑 Copper Octanoate

規格：

	Cu 5%	Cu 6%	Cu 8%
外觀	綠色液體	綠色液體	綠色液體
金屬含量	5±0.2%	6±0.2%	8±0.2%
非揮發份	33±2%	40±2%	55±2%
黏度(25°C)	≤10cP	≤13cP	≤15cP
密度	0.93±0.02g/cm ³	0.95±0.02g/cm ³	0.99±0.02g/cm ³
閃火點	29±2°C	29±2°C	29±2°C
水溶性	不可溶	不可溶	不可溶

特性/應用：

1. 辛酸銅催乾劑可作為船舶底部塗料的防汙催乾劑。當銅金屬皂適當應用於木器和纖維素纖維時，可提供抗黴菌效果，進而延長這些材料暴露於戶外時的使用壽命。
2. 辛酸銅催乾劑可作為紡織品、繩索、帆布和漁網的防根劑(root proofing agent)。
3. 辛酸銅催乾劑針對破壞木材的白蟻、甲蟲、蠹蟲等有長效保護殺蟲效果。
4. 常見的纖維、繩索、衣物處理過程是將辛酸銅催乾劑搭配石油溶劑。
5. 辛酸銅催乾劑的溶劑溶液(金屬含量 1~3%)適用於會與土壤接觸的木材的刷塗和浸塗處理。

包裝：

Cu 5%：16kg/罐、54kg/桶、188kg/桶。

Cu 6%：17kg/罐、56kg/桶、192kg/桶。

Cu 8%：17kg/罐、58kg/桶、200kg/桶。

儲存：

避免本品與氧化劑及過氧化物接觸。密封原裝桶建議儲放於≤25°C環境。若儲放適當且維持密封，則保質期為數月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。