

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

溶劑型脂肪族聚氨酯樹脂 JPOL UJ-610P

規格：

外觀	: 透明液體
固成份	: $10 \pm 0.5\%$
黏度(25°C)	: < 50 cps
酸價	: 75 mgKOH/g[註]
溶劑	: MEK / IPA [註] (3:1)
溶解性	: 可溶於 MEK / IPA、MEK/乙醇

特性：

JPOL UJ-610P 是一種溶劑型脂肪族聚氨酯底塗，可用來做成空乾型塗料。分子末端有許多羥基(OH 基)和羧基(-COOH)，適合作為底塗，提高對聚合物底材、金屬等各種底材的附著力。可使用甲基醚化高亞氨基三聚氰胺樹脂當做架橋劑來提高附著力及耐熱性。

應用：

1. 薄膜、塑膠、金屬等剛性底材的表面改質。
2. 保護塗料。
3. TAC 貼黏 PC。

使用建議：

1. JPOL UJ-610P 可用 MEK / IPA 稀釋，建議將固含量稀釋至 2~5%。
2. 標準塗膜厚度：6.8 μ m(濕膜，Mayer bar #3)。
3. 乾燥條件：建議 130°C×1 分鐘或 100°C×2 分鐘。
4. 依據生產狀況、底材及其所需性能來確定適合的添加量。

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。保質期為在密封桶內自生產日期後 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。