

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

環化橡膠 RESIPRENE 35

規格：

外觀	：粒狀
色相(Gardner，50%於甲苯)	：≤13
軟化點	：125 ~ 145℃
黏度(福特 4 號杯，甲苯中)	：18 ~ 24 秒
Tg 點	：95℃
酸價	：≤5mgKOH/g
比重	：< 0.98g/ml
CAS No.	：68441-13-4

特性：

1. **Resiprene 35** 是一種從天然橡膠衍生的環化橡膠，具有高黏度溶液，可在白油精中溶解。**Resiprene 35** 是可耐皂化和耐化學性的黏合劑，能用來跟適合的可塑劑併用做耐蝕性塗料用在鋼鐵和混凝土。因為 Resiprene 35 可溶解在脂肪烴族溶劑也可溶在多數長油長、中油長醇酸樹脂。
2. Resiprene 35 完全溶解於白油精、高沸點石油溶劑、礦物油、芳香族溶劑、氯化溶劑。**Resiprene 35** 在脂肪族溶劑、蔬菜(植物)油有良好溶解性；在丁酯有限制性；不溶於醇類和 MEK。
3. Resiprene 35 與所有礦物油、瀝青(bitumen)、馬林酸樹脂、酚醛樹脂、古馬隆樹脂(cumarone)、長油、中油長醇酸樹脂、氯化聯苯都有好相容性，主要特性如下：
 - A. 無 hydrosable、無毒性。
 - B. 很硬光澤塗膜，乾燥快。
 - C. 耐水性、耐化性、耐熱性。
 - D. 在脂肪族與芳香族溶劑中有好溶解性。

應用：

1. 在製造特殊油漆要有好耐化性和耐熱性，及快速固化印刷油墨。
2. 與天然橡膠和異氰酸酯併用，對 PP 膜有極佳的 primer，用於製造感壓接著膠帶。
3. 油漆和印刷油墨配方。
4. 保護塗料。
5. 船舶漆。
6. 鏡子背面漆。
7. 感壓膠帶。
8. 混凝土塗料/游泳池。

包裝：

25kg/包，1000kg/板。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。