

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

Alberdingk 水性 PU 和壓克力-應用於膠黏劑

	耐久型长效標籤	可移除型標籤	紙張、信封等	雙面膠	美紋膠帶、膠紙帶	防護膜用膠，保護膠膜	作為助劑提高內聚黏結力	熱敏型黏合劑	增黏劑膠水	汽車用膠黏劑	底塗膠	植絨黏結劑	柔性密封膠	薄膜用塗層	香腸、奶酪表面塗蠟
壓敏型黏合劑用助劑															
AC 75011		×		●		×									
AC 75013		×		×		×									
AC 75022	×		×	×					×				×		
AC 75032	●			×					●	×			●		
AC 75063	×			×						×			●		
AC 75066	×			×						×			×		
AC 75070	×								x	×			●		
AC 75132	●	×		×		●				●					
AC 75222	×		×	×						×					
AC 75241	×		×							×					
AC 2511							×								
AC 5503							×								
熱敏型黏合劑															
AC 4600								x						x	
AC 548								x		●		x		x	
AC 5503							x								
U 400 N								x		x					
U 4101						●		x							
底塗膠(Primer)															
U 4000											x				
U 4040								●			x				
特殊產品															
AC 2570			x												
AC 3640														x	
AS 2040													x		

x 推薦使用 ● 可以使用

	固含	PH 值	黏	玻璃	熱	環形	剝離	靜態剪	動態	耐
--	----	------	---	----	---	----	----	-----	----	---

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共3頁（第二版 2025.10）

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

	(%)		度 (mPas)	化轉 變溫 度°C (Tg)	敏 溫 度 °C	黏結 力(初 黏力) (N/2.5c m)	強度 180° (N/2. 5cm)	切強度 @ RT 10N/ 6.45cm ² {H}	剪切 強度 N/cm ²	熱 性 °C (ford 法)
壓敏型黏合劑用助劑										
AC 75011	59 - 61	5.5 - 6.5	100 - 1500	-62						
AC 75013	59 - 61	6.0 - 7.0	100 - 1500	-43		5	3	>1000	60	>160
AC 75022	66 - 68	4.0 - 6.0	200 - 1500	-40		35	17	0.5	30	52
AC 75032	59 - 61	5.0 - 6.0	500 - 1500	-40		26	26	3	50	90
AC 75063	64 - 66	3.5 - 5.0	1000 - 3000	-39		23	24	30	55	130
AC 75066	61 - 63	5.0 - 6.5	500 - 3000	-39		29	24	>500	60	>160
AC 75070	64 - 66	3.0 - 5.0	2000 - 5000	-34		28	26	>25	55	125
AC 75132	59 - 61	6.0 - 7.0	1000 - 2500	-44		8	14	6	45	120
AC 75222	67 - 69	5.0 - 6.0	2000 - 5000	-46		27	21	>500	60	>160
AC 75241	64 - 66	4.0 - 5.0	3000 - 5000	-32		20	16	>1000	60	>160
壓敏型黏合劑用助劑										
AC 2511	41 - 43	7.5 - 9.0	20 - 150							
AC 5503	49 - 52	7.0 - 9.0	1000 - 5000	0						
熱敏型黏合劑										
AC 4600	19 - 21	9.0 - 10.5	20 - 200							
AC 548	49 - 51	7.5 - 8.5	3000 - 6000	7	>100					
AC 5503	49 - 52	7.0 - 9.0	1000 - 5000	0						
U 400 N	39 - 41	7.0 - 8.0	20 - 200	-80	>80			> 1000	64	> 160
U 4101	39 - 41	7.0 - 8.5	50 - 750	-80	>80					
底塗膠										
U 4000	27 - 29	8.0 - 9.5	20 - 200							
U 4040	44 - 46	7.0 - 8.0	100 - 1000	-80	>100					
特殊產品										
AC 2570	39 - 41	4.0 - 4.5	10 - 300							
AC 3640	40 - 42	8.0 - 9.0	50 - 500							
AS 2040	56 - 58	7.0 - 9.0	1500 - 4500							

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

A. 壓敏型黏合劑用助劑

AC 75011	作為可移除黏合劑應用在保護薄膜、及膠帶上
AC 75013	適用於可移除型黏合劑、防滑塗層，不含 APEO，不含醋酸乙烯單體
AC 75022	高固含，高黏性（高初黏性），適合紙張和信封用的黏結劑，不含 APEO，不含醋酸乙烯單體
AC 75032	適用於建築屋頂工程用的黏接膠帶，耐水性好，高黏接強度，高黏性，不含 APEO，不含醋酸乙烯單體
AC 75063	非常高的剝離強度，不含 APEO，不含醋酸乙烯單體
AC 75066	非常強的內聚黏結強度，不含 APEO，不含醋酸乙烯單體
AC 75070	高黏性，非常強的剝離強度，對多種難附著基材都有非常好的黏結力，推薦建築、汽車等領域應用，不含 APEO
AC 75132	優異的防水性能，返（發）白傾向低，不含 APEO，不含醋酸乙烯單體
AC 75222	適合汽車工業應用，非常好的內聚黏結強度以及耐熱性，不含 APEO，不含醋酸乙烯單體，得益於特別調整的防腐體系，該產品也適合與皮膚有接觸的應用中
AC 75241	適合汽車工業應用，非常好的內聚黏結強度以及耐熱性，不含 APEO
AC 2511	硬質丙烯酸分散體，通過添加 3-5% 的用量可以提高內聚黏結強度，不含 APEO
AC 5503	自交聯型的丙烯酸樹脂，提高內聚黏結強度，不含 APEO

B. 熱敏型黏合劑

AC 4600	推薦在雙向拉伸的 PP 薄膜（BOPP foils）上作為熱黏連型（熱敏型）的膠黏劑或塗層應用，配套的底塗樹脂為 U4000 VP；也推薦作為熱敏型的單光油用在拉伸 PP 薄膜上，最低成膜溫度 35°C
AC 548	成膜溫度 13°C 的熱敏型、不發黏的丙烯酸樹脂，層間貼合應用，可作為聚氨酯分散體的混拼樹脂
AC 5503	自交聯型的丙烯酸樹脂，非常低的黃變傾向，高透明度，層間貼合應用，不含 APEO
U 400 N	聚醚型水性聚氨酯樹脂，推薦層間貼合應用，底塗型膠黏劑，非常好的抗水解性能
U 4101	非常柔軟的聚醚型水性聚氨酯樹脂，在多種難附著的基材上有很好的黏結力，非常好的抗水解性能

C. 底塗膠(Primer)

U 4000	塑膠基材上應用的底塗樹脂，特別推薦用在電暈處理的 BOPP 薄膜上
U 4040	底塗樹脂，非常高的內聚黏結強度，非常好的抗水解性能，熱黏連性能（熱敏性）

D. 特殊產品

AC 2570	手工（DIY）膠水（氨水中和），可水洗
AC 3640	高光澤、高抗黏連性的單光油，非常好的再溶解性能
AS 2040	推薦用於柔性的密封膠、抹平灰漿，非常好的水泥及瀝青混容性