

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

宇部產品應用建議

橡膠塗料：

優先選用 UW-1527DF，對 EPDM、NBR、CR、NR 有優異密著性。

橡膠手套：

優先選用 UPUD-ST-012D-C1，伸長率可達 1100%，高耐水性、高透濕性。

鋼材處理：

UW-3039E 作為底漆，UW-5502E 作為面漆，對鋼材(GI、EG 等)有優異密著性，並提供耐蝕性(5%鹽水×45°C×96 小時)、耐化性(MEK、3%硫酸、3%氫氧化鈉)。

織物用印刷墨水：

優先選用 UW-1005D-C1，提供優異色牢度、耐乾/濕摩擦。

噴墨及絲網印墨：

優先選用 STD-6001D-C1，提供優異柔軟性和極佳耐乾/濕摩擦。

黏膠及塑膠塗料用改質劑：

- 黏膠改質優先選用 UW-1013D-C1，可改善密著性(T 剝測試)、耐熱/耐濕性。
- PP 塗料改質優先選用 UW-1005E，可改善耐水性、耐化性。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。