

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

| 項目        | 品名        | 用途  | 固型份 (%) | 100%模量 (kg·cm <sup>2</sup> ) | 軟化點 (°C) | 熱壓作業溫度(°C) | 延伸率 (%) | 抗張強度 (kg·cm <sup>2</sup> ) | 其他重要特性及說明   |
|-----------|-----------|---|---------|------------------------------|----------|------------|---------|----------------------------|---|
| 水性熱<br>熔膠 | WHMU-2064 | 1.運動鞋面皮-皮革、布料、PU、TPU、PVC、EVA等熱壓貼合。<br>2.紡織品、皮革、橡塑膠、鋁箔、造紙、泡棉等貼合。<br>3.PC、ABS、RUBBER、PU、PVC等乾式貼合。 | 50 ± 2  | —                            | 85       | 90~120     | 600     | 6N/mm <sup>2</sup>         |   |
|           | WHMU-2065 | 1.運動鞋面皮-皮革、布料、PU、TPU、PVC、EVA等熱壓貼合。<br>2.紡織品、皮革、橡塑膠、鋁箔、造紙、泡棉等貼合。<br>3.PC、ABS、RUBBER、PU、PVC等乾式貼合。 | 50 ± 2  | —                            | 85       | 90~150     | 600     | 6N/mm <sup>2</sup>         |   |
|           | WHMU-5048 | 1.運動鞋面皮-皮革、布料、PU、TPU、PVC、EVA等熱壓貼合。<br>2.紡織品、皮革、橡塑膠、鋁箔、造紙、泡棉等貼合。<br>3.PC、ABS、RUBBER、PU、PVC等乾式貼合。 | 48 ± 2  | —                            | 60       | 120~150    | 500     | 45 MPa                     |   |
|           | WHMU-5156 | 用於轉貼、熱轉印、燙金、貼合及吸塑包裝板塗層。也可用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。                                   | 55 ± 2  | 65                           | 110~120  | 130~160    | >400    | 220                        | 用於成衣轉印有耐水洗性，與油墨及織物密著性佳。用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。 |
|           | WHMU-5165 | 用於轉貼、熱轉印、燙金、貼合及吸塑包裝板塗層。也可用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。                                   | 50 ± 2  | —                            | 75       | 80~130     | >600    | 7N/mm <sup>2</sup>         | 用於成衣轉印有耐水洗性，與油墨及織物密著性佳。用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。 |
|           | WHMU-5604 | 用於轉貼、熱轉印、燙金、貼合及吸塑包裝板塗層。也可用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。                                   | 47 ± 2  | 58                           | 70~80    | 80~150     | >400    | 190                        | 用於成衣轉印有耐水洗性，與油墨及織物密著性佳。用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。 |
|           | WHMU-5605 | 用於轉貼、熱轉印、燙金、貼合及吸塑包裝板塗層。也可用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。                                   | 50 ± 2  | 58                           | 65~70    | 80~150     | >400    | 180                        | 用於成衣轉印有耐水洗性，與油墨及織物密著性佳。用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。 |
|           | WHMU-5606 | 用於轉貼、熱轉印、燙金、貼合及吸塑包裝板塗層。也可用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。                                   | 47 ± 2  | 58                           | 65~70    | 80~150     | > 400   | 180                        | 用於成衣轉印有耐水洗性，與油墨及織物密著性佳。用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。 |