

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

德國 CHE 公司水性增稠劑

CHE® COAT VT 3P、VT 4P、VT 42P、VT 5P、VT 52P

VT 3P：

成份：聚氨酯型增稠劑，牛頓行為。不含有機錫（DBTDL）及 APEO。

應用範圍：內牆塗料，外牆塗料，油墨，膠黏劑，水性塗料。無 VOC，用於寬範圍的 pH 值 4-10，沒有光澤的損失。在生產的任何階段加入，有增稠效果沒有觸變性。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

DOW : Acrysol RM-2020, Acrysol RM-1020

Cognis : DSX 3515, DSX 3551

Elementis : Rheolate 212, Rheolate 210

VT 4P/ VT 42P（高固）：

成份：非離子型聚氨酯增稠劑有假塑性作用。不含有機錫（DBTDL）及 APEO。

應用範圍：水性塗料，油漆，黏合劑，油墨，皮革塗飾劑，醇酸樹脂乳液，實木複合地板噴漆。用於較寬廣的 pH 範圍從 pH 4-10，沒有光澤的損失，含有疏水端基和疏水性黏結劑粒子相互作用得到三維結構。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

DOW : Acrysol RM-8, Acrysol RM-8W, Acrysol RM-825

Coatex: : Coapur 830W

Borchers : Borchigel L 75 N

Elementis : Rheolate 244, Rheolate 255

Cognis : DSX 1514, DSX 1550

VT 5P/ VT 52P（高固）：

成份：聚氨酯增稠劑，非常強烈的假塑性行為。不含有機錫（DBTDL）及 APEO。

應用：厚膜，無氣噴塗，塑泥，聚氨酯乳液塗料，醇酸樹脂乳液，乙烯醋酸共聚物塗料。較寬廣的 pH 範圍從 4~10，需要使用在研磨階段，非常強觸變效應。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

DOW : Acrysol RM-12W, Acrysol RM-895

Borchers : Borchigel LW 44, Borchigel PW 25

Elementis : Rheolate 266, Rheolate 216

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。