

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

德國 CHE 公司腐蝕抑制劑選用表

金屬材質\樹脂塗料	醇酸樹脂	壓克力苯乙烯樹脂	雙組份環氧	PU 樹脂	乙烯樹脂	酸性乳膠漆
鐵、鋼		L2		L2		
鐵、鋼		L8AF,L8NF, L6	L8AF/NF	L8AF/NF		
鋁、鐵、鋼	L32					
鋁、鐵、鋼		L42	L42	L42	L42	L42
鋁、鐵、鋼	LAF1	LAF1	LAF1	LAF1		
鋅、鋁、鐵、鋼	LNFA4	LNFA4	LNFA4	LNFA4	LNFA4	LNFA4
鋅、鋁、鐵、鋼	LNFA5	LNFA5				
銅、鋅、鋁、鐵、鋼	LNF1	LNF1, L52	LNF1	LNF1		
銅、鋅、鋁、鐵、鋼		LNF2	LNF2	LNF2	LNF2	

LNFA4 成份：有機酸和防腐蝕鹽。水溶性。

應用範圍：丙烯酸塗料，苯乙烯乳液或樹脂，醇酸乳液，2K 環氧，2K-PU，酸性乳膠，防腐蝕底漆。不含有亞硝酸鹽、磷酸鹽、硼酸鹽。適用於鋼、鋁、鐵、銅、鋅。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

Raybo : Raybo 60

CILAF1：成份：含有亞硝酸鈉鹽的腐蝕抑止劑。

應用範圍：丙烯酸塗料，苯乙烯乳液或樹脂，醇酸乳液，2K 環氧，2K-PU，防腐蝕底漆。不含有氨。適用於鋼、鑄鐵、鋁。

競爭產品：（具有類似的效果，而不是 100%相同）

Elementis： SER-AD FA 179

Ascotec : Ascotran H9, Ascotran H10

Raybo : Raybo 60

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共2頁（第三版 2017.01）

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

	無 VOC	無亞硝酸鹽	不含下列材 質	水性底漆 \面漆	水性裝飾 漆和塗料	木器塗料	罐內保護	其他應用	鋼、鐵 、鑄鐵	鋁	鋅	銅及銅 合金
L2	V	V		V		V		除銹	V			
L32	V	V			V			金屬加工、冷卻 液、潤滑劑	V	V		
L42	V	V			V	V	V	清潔劑	V	V		
L52	V	V					V	金屬加工、冷卻 液、潤滑劑	V	V		V
L6									V			
L8AF*	V		胺類	V	V				V			
L8NF*	V	V		V	V				V			
LAF1	V		胺類	V	V		V		V	V		
LNf1	V	V	胺類		V	V			V	V	V	V
LNf2	V	V		V	V	V		金屬加工	V	V	V	V
LNFA4	V	V		V	V	V		罐內保護	V	V	V	
LNFA5	V	V	胺類/磷酸鹽 硼酸鹽	V	V			罐內保護	V			

*一起使用